

ANTIDUST 21

Tratamiento económico diseñado para aminorar la absorción de los pavimentos de hormigón.



Informaciones adicionales

ANTIDUST 21 realza el tono cromático de la superficie tratada (efecto mojado del hormigón). Temperatura mínima del soporte: nunca inferior a los 10°C. Durante la aplicación y el curado, especialmente en lugares confinados como depósitos, etc., se deberá asegurar una adecuada ventilación.



DESCRIPCIÓN

Sistema incorporado con efecto consolidante, antipolvo, antidesgaste, de color transparente, basado en polímeros metacrílicos termoplásticos de elevada temperatura de distorsión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Tratándose de sistemas incorporados al hormigón, no se aplica ninguna normativa de referencia.

MAQUINARIAS

Lijadora, aspiradora industrial, rodillos de pelo medio, bomba airless.

TABLA DE COLORES

Tratándose de un sistema transparente, no se aplica ninguna tabla de colores estándar.

PLIEGO DE RECOMENDACIONES

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lijado de la superficie.

Retirar los residuos y aspirar el polvo.

Eliminar las manchas de aceites y grasas con específicos productos alcalinos (desengrasantes con pH 12-13).

Posteriormente aclarar muy bien la superficie con agua a presión ligeramente acidulada.

Aplicar el Sistema Incorporado ANTIDUST 21, sobre superficie seca.

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN

Fase 1: aplicar 40-60 g/m² de ANTIDUST 21. Espesor: impregnación.

Fase 2: aplicar 40-60 g/m² de ANTIDUST 21. Espesor: impregnación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Lavado periódico utilizando una maquina de limpieza con cepillo giratorio único o doble junto con un detergente livianamente alcalino (pH 8-9).