

OKAPOX PRIMER W/i

Tratamiento antipolvo y antidesgaste basado en resina epoxi al agua para los pavimentos de hormigón.



Informaciones adicionales

El sistema OKAPOX PRIMER W/i puede aplicarse en ambiente cerrado y en presencia de productos alimenticios. OKAPOX PRIMER W/i realza el tono cromático de la superficie tratada (efecto mojado del hormigón). La temperatura mínima del soporte para la aplicación del sistema OKAPOX PRIMER W/i no debe ser inferior a los +10°C. El sistema OKAPOX PRIMER W/i es compatible para estar en contacto con superficies húmedas.



DESCRIPCIÓN

Tratamiento antipolvo y antidesgaste transparente fundamentado en resina epoxi al agua.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Tratándose de sistemas incorporados al hormigón una vez que este haya fraguado, no se aplica ninguna normativa de referencia.

! ° % ƒ' ° &L' '

Lijadora, aspiradora industrial, rodillos de pelo medio, bomba airless.

TABLA DE COLORES

Tratándose de un sistema transparente, no se aplica ninguna tabla de colores estándar.

PLIEGO DE RECOMENDACIONES

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lijado de la superficie.

Retirarlos residuos y aspirar el polvo.

Eliminar las manchas de aceites y grasas con específicos productos alcalinos (desengrasantes con pH 12-13).

Posteriormente aclarar muy bien la superficie con agua a presión ligeramente acidula. Aplicar el Sistema Incorporado OKAPOX PRIMER W/i, sobre superficie seca y/o semi húmeda.

PROTOCOLO DE EJECUCIÓN

Fase 1: Aplicar 200 g/m² de la mezcla OKAPOX PRIMER W/i diluido 1:6 con agua.

Espesor: impregnación.

Fase 2: Aplicar 200 g/m² de la mezcla OKAPOX PRIMER W/i diluido 1:4 con agua.

Espesor: impregnación.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Lavado periódico utilizando una maquina de limpieza con cepillo giratorio único o doble junto con un detergente livianamente alcalino (pH 8-9).